(E4) To a C4 5

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-253030

(43)公開日 平成4年(1992)9月8日

(51) Int.Cl.* G 0 2 F 1/136 H 0 1 L 27/12 21/336 29/784	新州 記号 500 A	庁内整理番号 9018-2K 8728-4M	FI.	· 坟 們 表不關門
		9056-4M		29/78 311 P 審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)
(21)出額番号	特顧平3-9649 平成3年(1991) 1 J	300	(71)出順人	000005843 松下電子工業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地
Vec/ Line (1)	平成3平(1991) 1)	130 1	(72)発明者	
			(72)発明者	中村 晃 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子 工業株式会社内
			(72)発明者	江本 文昭 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子 工業株式会社内
			(74)代理人	弁理士 小鍜治 明 (外2名) 最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 画像表示装置およびその製造方法

(57) 【要約】

【目的】 画像表示装置において、垂直信号線相互の短 絡をなくし、液晶工程でのラビング時にうまく配向する ようにする。

【構成】 絶縁基板1上に形成された薄膜トランジスタ 2と、その薄膜トランジスタ2のソース領域に接続され ている垂直信号線7と、薄膜トランジスタ2のドレイン 領域から延長された画家電板6とを少なくとも有する画 像表示装置において、薄膜トランジスタ2のドレイン領 域から延長された画素電板6がドレイン領域に直接接触 して単一の層からなり、薄膜トランジスタ2のソース領 域に接続されている垂直信号線7が前配画素電極と同一 の薄膜を介して形成されている構成よりなる。

1---石葵基板 (總縁基板) 2---ポリンリコンTFT (薄膜)ランジスタ) 7…空直信号線



【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁基板上に形成された蒋謨トランジスタ と、その薄膜トランジスタのソース領域に接続されてい る垂直信号線と、前記薬膜トランジスタのドレイン領域 から延長された画素電極とを少なくとも有する画像表示 装置において、前記薄膜トランジスタのドレイン領域か ら延長された画素電板が前記ドレイン領域に直接接触し て単一の層からなり、前記薄膜トランジスタのソース領 域に接続されている垂直信号線が前記画素電板と同一の 兼職を介して形成されていることを特徴とする画像表示 10 装置.

【請求項2】絶縁基板上に薄膜トランジスタ領域となる ポリシリコン薄膜をパターン形成する工程と、そのポリ シリコン薄膜上の所定部分にゲート絶縁膜を介してゲー ト電板を形成する工程と、そのゲート電板をマスクとし て不純物を注入しソース領域およびドレイン領域を形成 する工程と、前記絶縁基板および薄膜トランジスタ上に 絶縁隊を形成する工程と、その絶縁隊の前記ドレイン領 域および前記ソース領域相当部にコンタクトホールを形 成し、画素電極となるポリシリコン薄膜を成長して不純 20 後にアルミニウムをエッチング、シリコン残りの除去後 物を注入する工程と、垂直信号線用薄膜を形成し、垂直 信号線をパターン形成する工程と、前記ポリシリコンを エッチングして画素電極をバターン形成する工程と、前 記絶縁基板、薄膜トランジスタ、垂直信号線および画素 価極等の上に保護膜を形成する工程とを有することを特 微とする画像表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、絶縁基板上に兼職トラ ンジスタを用いて形成した画像表示装置およびその製造 30 方法に関する。

[0 0 0 2]

「従来の技術」以下に従来の画像表示装置について説明 する。図3に従来の液晶画像表示装置の画素部の断面構 造を示す。同図に示すように石英基板11上にポリシリ コンによるスイッチング用糠膜トランジスタ(以下TF Tと記す) 12があり、TFT12上にはゲート酸化膜 13を介してボリシリコンによるゲート徴概14が設け てある。15はBPSG(ホウ素-リンケイ酸ガラス) 膨からなる絶縁膜であり、ドレイン領域にはポリシリコ 40 ンによる両素電板16およびコンタクト用アルミニウム が接続されている。ソース領域にはドレイン部間様にポ リシリコン層を介して垂直信号線17が設けてあり、全 面にSOG (Spin-on-Glass) 膜18からなる保護膜 を形成している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】このような従来の画像 表示装置では、ボリシリコン両素電極16を形成した 後、アルミニウム蒸着を行い垂直信号線17をエッチン

リコン残りによりアルミニウム配線同士が短絡してしま うことや、TFTのドレイン部にアルミニウムがあるた め大きな母差となり、このアルミニウムが、画楽電極1 6部に隣接しているため液晶工程でのラビング時にうま く配向しないという課題があった。

[0004] 本発明は上記製類を解決するもので、垂直 信号線同士の短絡がなくなり、また液晶工程でのラビン グ時にうまく配向する画像表示装置およびその製造方法 を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は上紀目的を達成 するために、薄膜トランジスタのドレイン領域から延長 された画素電板がドレイン領域に直接接触して単一の層 からなり、薄膜トランジスタのソース領域に接続されて いる垂直信号線が画案電板と同一の薄膜を介して形成さ れている構成よりなる。

[0006]

【作用】この構成によって、画素電極となるポリシリコ ンを形成し、垂直信号線となるアルミニウムを形成した にポリシリコン国素電極のパターン形成を行うので、シ リコン残りによる垂直信号線とボリシリコン西素電板と の蜘絡がなくなる。さらにTFTのドレイン部にはアル ミニウムがないため大きな段差が生じない。そのために 液晶工程でのラビング時に配向性が悪くなることもなく 良好な画質が得られる。

[0007]

【実施例】以下、本発明の一実施例について図面を参照 しながら説明する。

【0008】図1は本発明の実施例における画像表示装 置の断面構造図である。11は石英基板、2はポリシリ コンTFT、3はゲート酸化膜、4はゲート電極、5は BPSG膜、6はポリシリコン画素電極、7は垂直信号 線、8はSOG膜である。

【0009】次に本発明の画像表示装置の製造方法につ いて説明する。図2 (a) に示すように、石英基板1上 に減圧CVDによりポリシリコンTFT2を1800Å 成長し、TFT領域となる部分のみを残し、エッチング を行う。次に同図(b)に示すように膜厚1200Aの ゲート酸化雌3、ポリシリコンによるゲート電極4を形 成する。そして、セルフアラインでリンイオン等の不純 物を注入する。次に同図(c)に示すようにBPSG膜 からなる第1の網線膜5を9000人成長させ、ソー ス、ドレイン領域相当部にコンタクトホールをあけて、 四素電極となるポリシリコン面素電板6を500A成長 させる。さらに上記ポリシリコン画素電板6全面にリン イオンを注入し、A J (アルミニウム) (A I - S i: 0. 5 μm) を成長する。次に同図 (d) のように垂直 信号線7をエッチングにより形成し、シリコン残りをウ グにより形成する。このアルミニウムエッチング時にシ 50 エットまたはドライエッチングにより除去する。次に同 図(e)に示すようにポリシリコン囲素電板6をエッチ ングにより形成する。最後に全面にSOG膜8を塗布 し、図1に示すような画素を形成する。

[0010]以上のように形成された画素部は、画素電 極6としてポリシリコン膜を用いており、層間絶縁離で ある第1の絶縁離5上に形成されている。そしてTFT のドレイン部と画素電極は直接接続されており、アルミ ニウムは用いていない。そのため国素電極近傍のドレイ ン部においてソース窓のようにアルミニウムによる大き な段差が生じない。このことにより液晶工程でのラピン 10 アルミニウムがないため画素電概と隣接するドレイン部 グ時の配向不良が起こらないため良質な画質が得られ る。また、アルミニウムエッチ後ポリシリコンエッチに より画素電極を形成するためアルミニウムエッチ後のシ リコン残りによるアルミニウムとポリシリコン電極との 短絡をなくすことができる。

【0011】なお、本実施例では、TFTをシングルゲ ートとしたが、他の構成にしてもよい。さらにTFTは Pチャネルトランジスタでもよい。また、絶縁膜5は実 施例のようにBPSGに限定されたものではない。ま た、TFTと画表重極用のボリシリコンのコンタクトを 20 考えると、ポリシリコン脚を成長する際に400℃以下 で成長炉に導入し、温度を上げて成長してもかまわな い。また、ポリシリコン画素製板は透過窓向上のために メッシュ状に多数の穴を形成しても良く、ストライプ状

に穴を形成してもよい。

[0012]


【発明の効果】以上のように本発明は、薄膜トランジス 夕のドレイン領域から延長された画素電極がドレイン領 域に直接接触して単一の層からなり、薄膜トランジスタ のソース領域に接続されている垂直信号線が画素電極と 同一の薄膜を介して形成されている構成によるので、垂 直信母線形成時のシリコン騰残浩によるポリシリコン国 素価権との短絡がなくなり、またTFTのドレイン部に に大きな段差が生じず、そのため被晶工程でのラピング 時に配向不良が生じることがなく、良質な調質の画像表 示装置およびその製造方法を提供できる。

【図面の簡単な説明】 【図1】本発明の一実施例における画像表示装置の画素 部の断面構造図

【図2】 同画像表示装置の製造工程を示す断面図 【図3】 従来の画像表示装置の断面構造図 【符号の説明】

- 1 石英基板(約録基板)
- 2 ポリシリコンTFT (薄膜トランジスタ)
- 6 ポリシリコン画素電極(画素電板)
- 7 垂直信号線

[图1] さり シリコンドFT (草豚(タンジスタ) [図3]



フロントページの続き

(72) 発明者 千田 耕司

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子

工業株式会社内

(72)発明者 小林 和憲

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子

工業株式会社内